Material-Datenblatt / Material-Data-Sheet

Materialbezeichnung / Material indication:
Polypropylen (PP)

Physikalische Eigenschaften (Richtwerte) / Physical properties (standard values)

Eigenschaften / Properties	Prüfmethode / Test Method	Einheit / Unit	Wert / Value
Farbe / Colour	-	-	weiß
Dichte / Density	DIN EN ISO 1183	g/cm³	0,91
Reißfestigkeit / Tensile strength at break	DIN EN ISO 527-1 /-2	N/mm²	34
Reißdehnung / Elongation	DIN EN ISO 527-1 /-2	%	6
Bruchdehnung / Elongation at break	DIN EN ISO 527-1 /-2	%	25
Zug-Elastizitätsmodul / Modulus of elasticity	DIN EN ISO 527-1 /-2	MPa	1800
Biegefestigkeit / Flexural strength	ASTM D790	PSI	4800
Härte / Hardness	ISO 868	Shore D	78
Wärmeleitfähigkeit bei 23°C / Thermal conductivity at 23°C	-	W / (k * m)	0,22
Maximale Gebrauchstemperatur dauernd (20.000Std)/ Maximum service temperature long-term (20.000h) (1)	-	°C	90
Spezifischer Oberflächenwiderstand / Surface resistance	ANSI / ESD STM 11.11	Ω	10^{13}

(1) die höchstzulässige Dauergebrauchstemperatur ist in erster Linie von Dauer und Höhe der bei der Wärmewirkung auftretenden mechanischen Belastung abhängig /
Maximum service temperature primarily depends on duration and level of mechanical stress under temperature impact.

i.A. Marius Zentgraf
Werkstoffentwicklung

Stand: 29.05.2026

bock machining gmbh
Lise-Meitner-Straße 6
D-63755 Alzenau
+49(0) 6023 94701–0
info@bock-machining.de
www.bock-machining.de